

## Barbecue e caminetti - pittura ideale anche per esterni

Rev. 00 del 23/07/2013 Pag. 1 di 2  
Scheda Tecnica n° 1450010813

<b>Denominazione</b>	<b>BARBECUE E CAMINETTI - PITTURA IDEALE ANCHE PER ESTERNI - pronta all'uso</b>
<b>Descrizione</b>	Pittura al quarzo a grana fine
<b>Generalità</b>	Pittura al quarzo ideale per la protezione e decorazione di ambienti e manufatti esterni, di elevate capacità mascheranti, conferisce una superficie più o meno rustica a seconda della quantità applicata e del tipo di rullo utilizzato. Ottima la resistenza agli agenti atmosferici. Per la colorazione all'esterno si consigliano paste a base di ossidi di ferro.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 75 g/l (2007), 40 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV
<b>Preparazione delle superfici</b>	<b>SUPERFICI NUOVE</b> Applicare uno strato di <b>Fissativo isolante acrilico</b> (diluire litri 0,750 con litri 5 di acqua), previa adeguata preparazione del supporto. Attendere minimo 12 ore e procedere con la prima mano di <b>Pittura per barbecue e caminetti</b> . <b>SUPERFICI GIÀ VERNICIATE</b> Verificare che la pittura esistente risulti ben ancorata e non sfarinante, in caso contrario applicare uno strato di <b>Fissativo isolante acrilico</b> (diluire litri 0,750 con litri 5 di acqua). Ripristinare eventuali mancanze o fessurazioni con <b>Rasanti cementizi o intonaci premiscelati</b> , quindi applicare il <b>Fissativo isolante acrilico</b> (diluire litri 0,750 con litri 5 di acqua). Procedere con la pitturazione come sopra descritto.
<b>Consigli per l'applicazione</b>	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
<b>Pezzature disponibili</b>	Bianco (colorabile).....2,5 litri - 0,750 litri
<b>Immagazzinamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti</li><li>• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C</li><li>• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità</li></ul>
<b>Norme di sicurezza</b>	Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D. Leg.vo n° 65/03 Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

## Barbecue e caminetti - pittura ideale anche per esterni

Rev. 00 del 23/07/2013 Pag. 2 di 2  
Scheda Tecnica n° 1450010813

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine sintetiche in emulsione
Peso specifico al confezionamento	1.550 ÷ 1.700 gr/litro
Residuo secco	in peso 67,2 % ± 1 in volume 45,0% ± 1
Colore	Bianco (colorabile)
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	6.000 ÷ 6.500 cps
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	8,5
Componenti	Uno
Grado di diluizione	pronta all'uso
Tipo di diluente	acqua, solo per la pulizia degli attrezzi
Sistema di applicazione	rullo, pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	113 micron
Resa teorica allo spessore consigliato finitura leggermente bucciata	4 mq/litro
Resa teorica per mano finitura leggermente bucciata	8 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ora
Essiccazione in profondità	12 ore
Sovraverniciabilità	12 ore
Granulometria	< 75 micron
Aspetto del film essiccato @ 85°	< 5 gloss Molto opaco
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali può essere applicata anche su supporti cementizi
Permeabilità al vapore acqueo	Classificazione: Bassa Diffusione del vapore acqueo: < 15 g/m <sup>2</sup> .d ( = in 24 h )

**LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO È SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA**