

PITTURA D'ARREDO COLORATA - per interni ed esterni

Rev. 02 del 24/06/2016 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0905131300

Denominazione	PITTURA D'ARREDO COLORATA - per interni ed esterni - pronta all'uso
Descrizione	Idropittura opaca colorata per ambienti particolari dove è richiesta una ottima lavabilità
Generalità	Idropittura lavabile opaca colorata pronta all'uso particolarmente consigliata per la decorazione di ambienti dove si vuole conferire un tocco di classe, anche con tinte vivaci e accese. Buona lavabilità, permette facilmente il ritocco, anche con le tinte più delicate.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI NUOVE Applicare uno strato di Fissativo isolante acrilico (diluire litri 0,750 con litri 5 di acqua), previa adeguata preparazione del supporto. Attendere minimo 12 ore e procedere con la prima mano di Pittura d'arredo colorata . Non gocciola e non schizza durante l'applicazione. SUPERFICI GIÀ VERNICIATE Verificare che la pittura esistente risulti ben ancorata e non sfarinante, in caso contrario applicare uno strato di Fissativo isolante acrilico (diluire litri 0,750 con litri 5 di acqua). Ripristinare eventuali mancanze o fessurazioni con Stucco multiuso ad acqua , carteggiare le zone riparate e poi applicare il Fissativo isolante acrilico (diluire litri 0,750 con litri 5 di acqua). Procedere con la pitturazione come sopra descritto.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	Tinte di cartella 2,5 litri
Immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D. Leg.vo n° 65/03 Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

PITTURA D'ARREDO COLORATA - per interni ed esterni

Rev. 02 del 24/06/2016 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0905131300

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine sintetiche in emulsione acquosa
Peso specifico al confezionamento	1.400 ÷ 1.450 gr/litro
Residuo secco	in peso 50,9 % ÷ 55,3 % in volume 30,9 % ÷ 35,5 %
Colore	16 tinte di cartella
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	1.200 ÷ 2.900 cps
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	8,5 ± 0,5
Componenti	Uno
Grado di diluizione	pronta all'uso
Tipo di diluente	acqua, solo per la pulizia degli attrezzi
Sistema di applicazione	rullo, pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	25,7 ÷ 29,5 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	7 mq/litro
Resa teorica per mano	14 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ora
Essiccazione in profondità	8 ore
Sovraverniciabilità	12 ore
Aspetto del film essiccato @ 85°	da < 10 a ≥ 5 gloss Opaco
Resistenza al lavaggio n. colpi di spazzola	Buona da < 5000 a ≥ 1000

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO È SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA