

Stucco multiuso - stucco all'acqua per legni e muri

Rev. 00 del 30/07/2013 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 2008131030

Denominazione	STUCCO MULTIUSO - STUCCO ALL'ACQUA PER LEGNI E MURI - pronto all'uso
Descrizione	Stucco multiuso all'acqua per legni e muri interni
Generalità	Stucco a spatola multiuso per la preparazione di legni e muri interni, carteggiabile a secco. Permette di eliminare le imperfezioni presenti nelle superfici da trattare, di riparare fessure e buchi nelle pareti, essiccando rapidamente senza eccessivo calo di volume.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006
Preparazione delle superfici	SUPPORTI: Legno e muratura interna. Il supporto deve essere asciutto e coerente, non deve presentare tracce di sporco o grasso. Le vecchie pitture sfarinanti e/o scarsamente ancorate, vanno rimosse mediante spazzolatura; quelle in buono stato di conservazione e ben ancorate devono essere pulite, sgrassate ed eventualmente fissate con un buon isolante. * Per il legno, applicare uno strato di Stucco multiuso con spatola, lasciare essiccare almeno 24 ore, quindi carteggiare e riapplicare un secondo strato. A distanza di 24 ore carteggiare fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia, quindi procedere con il trattamento successivo di verniciatura. * Per le crepe sui muri, procedere con l'allargamento utilizzando idonea attrezzatura (raschietto a V), spazzolare energicamente per rimuovere parti incoerenti e polvere, inumidire le fessure per migliorare l'adesione, quindi riempire la crepa con lo Stucco multiuso , facendo pressione con la spatola; applicare il nastro di rinforzo e coprirlo con uno strato di stucco a rasare. Dopo essiccazione avvenuta, levigare la superficie trattata, primerizzare e procedere alla tinteggiatura.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	Bianco..... 0,750 kg
Immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D. Leg.vo n° 65/03 Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Stucco multiuso - stucco all'acqua per legni e muri

Rev. 00 del 30/07/2013 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 2008131030

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine sintetiche
Peso specifico al confezionamento	1.610 ÷ 1.615 gr/litro
Residuo secco	in peso 71,0 % ± 1 in volume 53,2% ± 1
Colore	Bianco
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	n.d. (tixotropico)
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	6,5
Componenti	Uno
Grado di diluizione	pronto all'uso
Tipo di diluente	acqua, solo per la pulizia degli attrezzi
Sistema di applicazione	spatola (per la stesura) frattazzo e/o carta abrasiva fine (per la levigatura)
Spessore totale del film secco	variabile secondo la necessità
Resa teorica allo spessore consigliato	variabile in funzione dello spessore applicato
Essiccazione al tatto	2 ÷ 3 ore
Essiccazione in profondità	entro 12 ore
Sovraverniciabilità	12 ore
Aspetto del film essiccato @ 85°	< 5 gloss Molto opaco

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO È SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA